



# Ambiente

Recuperação de Materiais Plásticos, S.A.

Rua do Prazo – Féteiras  
Gândara dos Olivais  
2415-352 Leiria  
Portugal

Tel. +351 244 840 500  
Fax. +351 244 841 500  
[www.ambiente-sa.com](http://www.ambiente-sa.com)  
info@ambiente-sa.com

Recomendado para utilização de sacos e filmes coloridos com espessura superior a 50 mycron. (somente cores escuras)

Ambitene FS		
Produto	Norma	Polietileno Baixa Densidade (LDPE)
Características	EN ISO 1133 EN 12099 EN ISO 1183-1 NP EN 15344:2005	Cor – Sortido MFI – ( 190° : 2,16 kg ) [g/10 min] – [0,7; 1] Humidade Residual % Perda de peso 105° – <0,15 Massa volúmica Kg/m3 – 0,93; 0,94 Massa volúmica aparente [kg/m3] 0,530-0,560 Filtragem – 130 Microns
Aplicações		Extrusão Filme / Manga / Tubo Alta Qualidade coloridos espessura abaixo 1,5 mm.
Descrição		Especialmente desenvolvido para a extrusão de Filme e Tubo. Para adicionar como carga, sem modificar significativamente as propriedades mecânicas do material virgem.

Revisão	Data	Ficha técnica
00	Set2019	06