



| Ambitene FI | | |
|-----------------|--|--|
| Producto | Norma | Polietileno de Baja Densidad (LDPE) |
| Características | EN ISO 1133 EN 12099 EN ISO 1183-1 NP EN 15344:2005 | Color – Incoloro (Tostado) MFI – (190° : 2,16 kg) [g/10 min] – [0,5; 0,9] Humidad Residual % Perdida de peso 105° – <0,20 Densidad Kg/m3 – 0,925;0,950 Densidad aparente [kg/m3] 0,500-0,600 Filtración – 110 Microns |
| Aplicaciones | | Extrusión de Film / Manga / Tubo Alta Calidad espesor abajo 1,5 mm. |
| Descripción | | Especialmente desarrollado para la extrusión de filme y tubo. Para añadir como carga, sin modificar significativamente las propiedades mecánicas del material virgen. |

| Revisão | Data | Ficha técnica |
|---------|---------|---------------|
| 02 | Set2020 | 07 |