



# Ambiente

Recuperação de Materiais Plásticos, S.A.

Rua do Prazo – Féteiras  
Gândara dos Olivais  
2415-352 Leiria  
Portugal

Tel. +351 244 840 500  
Fax. +351 244 841 500  
[www.ambiente-sa.com](http://www.ambiente-sa.com)  
[info@ambiente-sa.com](mailto:info@ambiente-sa.com)

Ambitene TS		
Produto	Norma	Polietileno Baixa Densidade (LDPE)
Características	EN ISO 1133 EN 12099 EN ISO 1183-1 NP EN 15344:2005	Cor – Sortido MFI – ( 190° : 2,16 kg ) [g/10 min] – [0,4 0,8] Humidade Residual % Perda de peso 105° – <0,20 Massa volúmica Kg/m3 – 0,92; 0,94 Massa volúmica aparente [kg/m3] 0,500-0,600 Filtragem – 130 Microns
Aplicações		Extrusão Filme / Manga / Tubo espessura acima 1,5 mm.
Descrição		Especialmente desenvolvido para a extrusão de Filme e Tubo. Para adicionar como carga, sem modificar significativamente as propriedades mecânicas do material virgem.

Revisão	Data	Ficha técnica
01	Jun2019	03