

AMBITENE BIO

PEBD – Polietileno de Baixa Densidade.

Aplicações

Injeção de peças de elevada espessura.

Descrição

Especialmente desenvolvido para produção de peças de elevada espessura e varas de tubo. Para adicionar como carga, sem modificar significativamente as propriedades mecânicas do material virgem.

Características e respetivas exigências legais

Seguindo a NP EN 15344:2021.

Cor:	Sortido	
MFI (190°C; 2,16kg) (g/10min):	[0,4 ; 1,5]	EN ISO 1133
Humidade Residual (% Perda de Peso a 105°C):	< 0,30%	EN ISO 12099
Densidade (KG/m ³):	[0,930 ; 0,960]	EN ISO 1183-1
Massa volúmica aparente (kg/m ³):	[450 ;600]	ASTM D 1895-96 Método B
Filtragem (µm):	400 micron	

