

AMBITENE FP

PEBD – Polietileno de Baja Densidad.

Aplicaciones

Extrusión de película, manga, tubo de alta calidad y espesor inferior a 1,5 cm.

Descripción

Especialmente desarrollado para la extrusión de película y tubo.

Para añadir como carga, sin modificar significativamente las propiedades mecánicas del material virgen.

Características y requisitos legales

Siguiendo la NP EN 15344:2021.

Color:	Negro (2% colorante)	
MFI (190°C; 2,16kg) (g/10min):	[0,4 ; 1,5]	EN ISO 1133
Humedad Residual (% Pérdida de Peso a 105°C):	< 0,20%	EN ISO 12099
Densidad (KG/m³):	[0,920 ; 0,945]	EN ISO 1183-1
Masa volumétrica aparente (kg/m³):	[500 ;600]	ASTM D 1895-96 Método B
Filtración (µm):	100 micras	

