

AMBITENE FP

PEBD – Polietileno de Baixa Densidade.

Aplicações

Extrusão de filme, manga, tubo de alta qualidade e espessura abaixo de 1,5 cm.

Descrição

Especialmente desenvolvido para a extrusão de filme e tubo.

Para adicionar como carga, sem modificar significativamente as propriedades mecânicas do material virgem.

Características e respetivas exigências legais

Seguindo a NP EN 15344:2021.

Cor:	Preto (2% corante)	
MFI (190°C; 2,16kg) (g/10min):	[0,4 ; 1,5]	EN ISO 1133
Humidade Residual (% Perda de Peso a 105°C):	< 0,20%	EN ISO 12099
Densidade (KG/m ³):	[0,920 ; 0,945]	EN ISO 1183-1
Massa volúmica aparente (kg/m ³):	[500 ;600]	ASTM D 1895-96 Método B
Filtragem (µm):	100 micron	

