

AMBITENE FI

PEBD – Polietileno de Baja Densidad.

Aplicaciones

Extrusión de película, manga, tubo de alta calidad y espesor inferior a 1,5 cm.

Descripción

Especialmente desarrollado para la extrusión de película y tubo. Para añadir como carga, sin modificar significativamente las propiedades mecánicas del material virgen.

Características y requisitos legales

Seguendo la NP EN 15344:2021.

Color:	Incoloro a miel	
MFI (190°C; 2,16kg) (g/10min):	[0,4 ; 2,5]	EN ISO 1133
Humedad Residual (%Pérdida de peso a 105°C):	< 0,20%	EN ISO 12099
Densidad (KG/m³):	[0,920 ; 0,940]	EN ISO 1183-1
Masa volumétrica aparente (kg/m³):	[500 ;600]	ASTM D 1895-96 Método B
Filtración (µm):	100 micras	

