

AMBITENE ECO

PEBD – Polietileno de Baja Densidad.

Aplicaciones

Inyección de piezas, varas de tubo.

Descripción

Para añadir como carga en la extrusión y en la película, sin modificar significativamente las propiedades mecánicas del material virgen.

Características y requisitos legales

Siguiendo la NP EN 15344:2021.

Color:	Surtido	
MFI (190°C; 2,16kg) (g/10min):	[0,4 ; 1,5]	EN ISO 1133
Humedad residual (% Pérdida de peso a 105°C):	< 0,30%	EN ISO 12099
Densidad (kg/m³):	[0,930 ; 0,960]	EN ISO 1183-1
Masa volumétrica aparente (kg/m³):	[500 ;600]	ASTM D 1895-96 Método B
Filtración (µm):	150 micras	

