

AMBITENE ECO

PEBD – Polietileno de Baixa Densidade.

Aplicações

Injeção de peças, varas de tubo.

Descrição

Para adicionar como carga na extrusão e no filme, sem modificar significativamente as propriedades mecânicas do material virgem.

Características e respetivas exigências legais

Seguindo a NP EN 15344:2021.

Cor:	Sortido	
MFI (190°C; 2,16kg) (g/10min):	[0,4 ; 1,5]	EN ISO 1133
Humidade Residual (% Perda de Peso a 105°C):	< 0,30%	EN ISO 12099
Densidade (KG/m ³):	[0,930 ; 0,960]	EN ISO 1183-1
Massa volúmica aparente (kg/m ³):	[500 ;600]	ASTM D 1895-96 Método B
Filtragem (µm):	150 micron	

